



Technische gegevens:

Vochtgehalte	≤ 8 %
Asgehalte (550 °C)	≤ 0,5 %
Minimum calorische waarde	4,7 kWh/kg
Lengte	13,5 mm
Doorsnede	6 mm
Mechanische duurzaamheid	98,60 %
Stortdichtheid	690 kg/m ³
Zwavel	0,006 %
Kwik	≤ 0,050 mg/kg
Lood	≤ 10 mg/kg

De Tigerpellets zijn gemaakt van ontschorste dennenbomen. 100 % zuiver dennenhout!

Droog bewaren. Alleen te gebruiken in goedgekeurde en geschikte verbrandingsinstallaties conform de voorschriften van de fabrikant en nationale regelgeving. Niet geschikt voor mensen en dieren.