



Technische gegevens:

Samenstelling hout	100 % naaldhout
Vochtgehalte	≤10%
Asgehalte	≤ 0,5 % aan 550 °C
Calorische onderwaarde	≥ 4,6 kWh/kg
Lengte	3,15 < = L < = 40 mm
Doorsnede	6 mm
Stofgehalte	≤ 0,5 %
Mechanische duurzaamheid	≥ 98,0 %
Stortdichtheid	> 600 kg/m ³
Aswerkingstemperatuur	≥ 1200 °C

De houtpellets worden geproduceerd uit zuiver zaagsel dat strikt wordt gecontroleerd en bijgevolg vrij is van enig bindmiddel of ander additief. Daardoor zijn houtpellets een ecologische, economische en moderne brandstof. Er vindt geen overschrijdende uitstoot van CO₂ plaats, de uitstoot van houtverbranding komt op natuurlijke wijze terug in de cyclus van de fotosynthese terecht.

Droog bewaren. Alleen te gebruiken in goedgekeurde en geschikte verbrandingsinstallaties conform de voorschriften van de fabrikant en nationale regelgeving. Niet geschikt voor mensen en dieren.